

K-1002 C PINTURA EPOXI PARA SUELOS DE CEMENTO



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 1002 C es una resina epoxi reticulada con poliamida especial combinada con pigmentos, entendedores inertes y agentes de curado que le proporcionan buenas calidades metálicas (resistencia a la abrasión y elasticidad) y químicas (resistencia a aceites, grasas, disolventes y diluciones de ácidos).

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 1002 C está especialmente diseñado para:

- Proporcionar un acabado semibrillante con buena adherencia sobre el cemento, hierro, madera, etc. Adecuado para el pintado de instalaciones industriales, plantas químicas, maquinaria, depósitos, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Sólidos en volumen: 50-53 %
- Peso específico: 1,3 a 1,36 gr./c.c.
- Tiempo de secado a 20°C humedad del 65% y un espesor de película de 60 micras.
 - o Al tacto: 6 horas
 - o Secado Total: 4 días
- Colores: Gris, rojo, teja, verde tenis.
- Rendimiento: 5-6 m²/ kg

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 1002 C posee las siguientes propiedades:

- Rápida y fácil aplicación.
- Consumos contenidos.
- Buena adherencia en hormigón.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Buena resistencia mecánica.
- Buena resistencia química.
- Exento de disolventes, sin olores.

MODO EMPLEO

La superficie donde se va a aplicar el producto debe estar completamente limpia y seca. Puede aplicarse por cualquiera de los métodos convencionales (brocha, rodillo, pistola, etc.) entre capa y capa deberán transcurrir 24 horas a fin de que el secado sea efectivo. Al ser un producto de dos componentes, primero homogeneizar la base A perfectamente, a continuación incorporar el “catalizador” B sobre la “base” A, mezclándose perfectamente, una vez mezclados dejar transcurrir 10-15 minutos para el proceso de homogenización, a continuación el producto está dispuesto para aplicar.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
- En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos
- No aplicar a temperaturas inferiores 15° C. Aplicar con la debida ventilación.

Presentación:

Envases metálicos de 20 Kg:

Caducidad

(16 kilos de componente A + 4 kilos de catalizador componente B).

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com