

K-1006 PINTURA BICOMPONENTE MANUAL PARA PASOS DE CEBRA



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 1006 es una pintura para señalización horizontal sobre pavimentos bituminosos y de hormigón.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 1006 está especialmente diseñado para:

- La señalización antideslizante urbana, por su rápido endurecimiento, su alta durabilidad y su carácter rugoso.

CARACTERÍSTICAS

KLEER KIM 1006 presenta extraordinarias características como protector de metales:

- Aspecto: Líquido.
- Densidad: 2.05 g/cc (UNE 2811-1)
- Colores: Blanco
- Secado Total: 20 minutos.
- Secado rápido 1 a 2 h.
- Repintado a las 24 h.
- Se puede pintar sobre este producto.
- Buena adherencia.

- Buen protector de la corrosión.
- Estable a temperaturas superiores a 500° C.
- Rendimiento: El consumo de material, para el espesor de película deseado, depende del estado y rugosidad del pavimento. Un espesor de película adecuado se consigue, normalmente, aplicando una dosificación entre 2500 y 3500 g/m²
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 551,81 kg/m³ (551,81 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 1006 posee las siguientes propiedades:

- Presenta buena adherencia sobre pavimentos nuevos y en repintados sobre pinturas alcídicas y acrílicas.
- Especialmente formulada para la señalización antideslizante urbana, por su rápido endurecimiento, su alta durabilidad y su carácter rugoso.

MODO EMPLEO

KLEER KIM 1006 se debe aplicar de forma manual, con espátula, llana o zapatón. El área a señalizar debe estar previamente delimitada por cinta adhesiva, por una plantilla o por cualquier otro método.

Aplicar en frío tras la mezcla de los dos componentes, la pintura y el agente de curado (peróxido orgánico). Tras la aplicación y el secado (entre 5-10 min) retirar la cinta adhesiva, la plantilla o el sistema delimitador utilizado.

No diluir jamás el producto con ningún tipo de disolvente o diluyente.

Los pavimentos deben estar limpios y secos, cuya temperatura no sea inferior a 5°C ni superior a 40 °C. La temperatura ambiente debe ser superior al menos en 5°C al punto de rocío.

Remover perfectamente el contenido del envase antes de usarlo y realizar una mezcla de componentes homogeneizada, removiendo meticulosamente el contenido del envase tras añadir el agente de curado.

Utilizar en los quince minutos siguientes después de realizar la mezcla de los componentes. (200 g de agente de curado por Kg de pintura)

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse
- EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico
- En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases metálicos de 10 kilos (pintura) y sacos de 1 kg del agente de curado.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com