

K-1015 IMPRIMACIÓN WASH PRIMER



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 1015 Esta imprimación está fabricada a base de resinas de tipo polivinilbutiral y fenólicas, junto con pigmentos pasivizantes, utilizándose como componente reactivo el ácido fosfórico.

APLICACIONES

- Está indicada para conseguir una excelente adherencia sobre superficies metálicas, tales como: zinc, aluminio, hierro galvanizado, plomo, latón, níquel, cobre, acero pulido, etc., ejerciendo al mismo tiempo una buena acción antioxidante.

CARACTERÍSTICAS

- Tipo: Imprimación sintética
- Tiempos de Secado (20°C):
 - Tacto: 10 min.
 - Total: 24 h. (Transitable).
 - Curado: 2-3 días
- Intervalo de Repintado (20°C): 2-3 horas.
- Rendimiento: 16 - 22 m²/Kg y mano, dependiendo del soporte a aplicar.

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 1015 posee las siguientes propiedades:

- Secado rápido.
- Muy buena adherencia, dureza y resistencia a la oxidación.
- Muy buena resistencia al repintado con la mayoría de los esmaltes, incluso si se emplean pinturas energéticas como el cloro caucho, no se debe repintar antes de las 48 horas.

MODO EMPLEO

- Remover bien el contenido de envase.
- Aplicar a brocha y rodillo a la viscosidad original. Si se aplica a pistola, ajustar la viscosidad con diluyentes adecuados.
- Las superficies deben estar limpias y secas, exentas de óxido, polvo, grasas, salitre, humedad, etc. Las superficies que contengan pinturas viejas deben rasarse y limpiarse en su totalidad para garantizar la adherencia sobre las mismas.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
- En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases: 10 y 25 Kg

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com