

K-1033 PINTURA BASE DISOLVENTE PARA SUELOS



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 1033 es una pintura base disolvente, para suelos, de extraordinaria resistencia al agua y a los ambientes húmedos.

APLICACIONES

- Pavimentos interiores y exteriores de hormigón, cemento, etc., con tráfico moderado.
- Almacenes, sótanos, garajes privados, pistas deportivas, carril bicis, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Tipo: Pintura base disolvente
- Color: Rojo, gris, verde, negro.
- Acabado: Satinado
- Viscosidad cinemática a 40 °C: >20,5 cSt
- Tiempos de Secado (20°C):
 - o Tacto: 6-8 h.
- Intervalo de Repintado (20°C): 24 h.
- Rendimiento: 0.900 Kg/m² y mano, dependiendo de la rugosidad del soporte.
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 kg/m³ (0 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 1033 posee las siguientes propiedades:

- Pintura acrílica base disolvente.
- Buena resistencia a la intemperie y resistente a los agentes atmosféricos, luz, sol, agua, etc.
- Buen anclaje sobre cemento y hormigón.
- Posee una alta resistencia al desgaste por rozamiento, elevada resistencia a la gasolina y a los aceites minerales.

MODO EMPLEO

- La superficie a pintar tiene que estar libre de polvo, grasa, suciedad y materiales deleznales.
- La primera mano se puede diluir con un 10 a 15% de disolvente dependiendo de la porosidad del pavimento. La segunda mano diluir ligeramente.
- Puede pintarse a brocha, rodillo, etc.
- La brocha conviene que sea de tipo de pelo largo.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases: 25 Kg

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com