

K-1050 ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 1050, es un esmalte fabricado a base de resinas modificadas que le confieren un excelente secado así como una buena retención de brillo y color, proporcionando un acabado de máxima calidad.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 1050 está especialmente diseñado para:

- La protección de superficies férricas situadas a la intemperie, estructuras, calderería, cerrajería en general. Grúas. Módulos prefabricados, maquinaria industrial, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Transparente
- Color: Verde
- Olor: Característico
- Acabado: Brillo
- Color: Varios (consultar)
- Sólidos en Peso: 40+5%
- Rendimiento teórico: 7 a 9 m² en función de temperatura y grado de humedad
- Secado al tacto: 30' en función de temperatura y grado de humedad
- Secado total: 2 a 3 horas en función de temperatura y grado de humedad

- Repintable: 24 h

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 1050 posee las siguientes propiedades:

- Elevada dureza y buena resistencia en exteriores e interiores.
- Excelente poder de cubrición.
- Fácil de aplicar, no descuelga, excelente nivelación.

MODO EMPLEO

- Remover bien el contenido de envase.
- Aplicar a brocha y rodillo a la viscosidad original. Si se aplica a pistola, ajustar la viscosidad con diluyentes adecuados.
- Las superficies deben estar limpias y secas, exentas de óxido, polvo, grasas, salitre, humedad, etc. Las superficies que contengan pinturas viejas deben rasarse y limpiarse en su totalidad para garantizar la adherencia sobre las mismas.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Mantener en su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.

Presentación:

Envase de 5 y 25 Kg.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com