

K-110 GALVANIZADO EN FRIO



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER-KIM 110, está diseñado para crear una película galvánica con una concentración del 92% de Zn metálico en film seco.

Estable a temperaturas superiores a 200°C e incluso intermitentemente a 300° C.

APLICACIONES

Como capa de fondo y acabado para la protección de superficies férreas en todo tipo de ambientes ya que protege activamente contra la corrosión gracias a sus propiedades galvánicas. El Zinc se comporta como el ánodo cuando es atacado por la corrosión y la base metálica como el cátodo, formándose una película insoluble que detiene el óxido y la corrosión.

- Acero estructural.
- Vehículos industriales.
- Vallas metálicas.
- Uniones de soldadura.
- Tanques metálicos de almacenaje.
- Instalaciones de granjas.
- Instalaciones costeras.
- Desagües de tejado

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Aerosol
- Color: Gris, Mate
- Olor: Característico
- Densidad: 0,715 Kg/m³
- Secado a 23°C: Secado al tacto 20' minutos.
- Repintado: 24 horas, La temperatura ambiente y la humedad relativa del aire influyen en el tiempo de secado.
- Rendimiento teórico: 2 m² para aerosol 400 ml. (según soporte)

PROPIEDADES

- Excelente poder anticorrosivo por protección catódica.
- Protege la base metálica incluso cuando ya está dañada.
- Excelente adherencia.
- No contiene plomo.
- Es el anticorrosivo por excelencia para las construcciones metálicas.
- Muy resistente a temperaturas extremas.
- Buen poder de cubrición.
- Secado ultra rápido.
- Excelentes propiedades frente a la soldadura.
- Se puede pintar encima con la mayoría de pinturas normalmente utilizadas.

MODO EMPLEO

Limpiar la grasa de las superficies a tratar, principalmente utilizando solventes orgánicos. Evitar que las superficies estén húmedas. Agitar el envase hasta que la bola que contiene suene libremente, conviene agitar al menos durante 2-3 minutos. Aplicar el producto en acciones cortas 3-4 segundos y en capas finas, a una distancia de la zona aplicar de unos 15 a 20 cm. Una vez aplicado el producto invertir el envase y accionar el pulsador hasta que el orificio de este solo salga gas, quedando así la válvula limpia y lista para la siguiente utilización. Un periodo prolongado en reposo del envase, aumenta el tiempo que ha de agitarse antes de cada utilización.

PRECAUCIONES

- Usar con la adecuada ventilación. Es inflamable.
- Envase a presión. No exponerlo al fuego ni a temperaturas superiores a 50°C.
- No perforar ni tirarlo al fuego, ni siquiera vacío.
- No pulverizar sobre llama o cuerpo incandescente.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

CAPACIDAD-neto- 400 ml.	Envase- 520 ml.
Presentación (caja de 12 Ud.)	Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor
28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com