

K-1100 LASUR ACUOSO COLOR



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 1100, es un barniz, exento de disolventes, especialmente diseñado para la protección y el embellecimiento de la madera exterior, de gran penetración, que permite regular el contenido en humedad de la madera y que permite que la madera “respire”.

APLICACIONES

El KLEER KIM 1100, está especialmente indicado para la protección de maderas exteriores a poro abierto, vigas, cerchas, pilares, marcos, ventanas, balconadas, carpintería exterior, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Emulsión copolímera de éster acrílico y metacrílico
- Diluyente: Agua
- Viscosidad a 20°C: 75 ± 3 KU
- Densidad relativa a 20 °C: 1,04 g/cc
- Brillo: Sedoso
- Sólidos peso: 38 ± 2%
- Sólidos volumen: 35 ± 2%
- Tiempo de secado: Al tacto 2 horas
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 kg/m³ (0 g/L)
- Rendimiento: 12-14 m²/ kg

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 1100 posee las siguientes propiedades:

- Gracias a los aditivos incorporados en su formulación, filtros solares, agentes fungicidas-algicidas, insecticidas efectivos contra insectos, polillas, termitas, etc. le confiere, una gran resistencia al exterior, frente a condiciones climatológicas adversas e insectos que pueden dañar la madera.
- El KLEER KIM 1100, una vez aplicado tiene un buen anclaje, flexibilidad y tacto sedoso.

MODO EMPLEO

- El producto se presenta listo para su uso. Agitar antes de usar.
- La superficie a pintar tiene que estar libre de polvo, grasa y suciedad.
- Es muy fácil de aplicar, al ser monocomponente. Puede aplicarse mediante, brocha, rodillo y pistola. Para inmersión hay que ajustar la viscosidad. Se recomienda en temperaturas extremas utilizar retardantes (dilución con agua). No aplicar por debajo de 10 °C y humedades superiores a 80%.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Evitar su liberación al medio ambiente
- Recoger el vertido
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases de 10, 25, 50 y 65 Kg.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com