

K-115 GALVANIZADO EN FRIO BRILLANTE



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 115 está diseñado para crear una película galvánica con una concentración del 92% de Zn metálico en film seco.

Elevada protección antioxidante sobre superficies metálicas. Acabado liso, uniforme y brillante. Excelente resistencia a la intemperie. Secado rápido.

APLICACIONES

Como capa de fondo y acabado para la protección de superficies férreas en todo tipo de ambientes ya que protege activamente contra la corrosión gracias a sus propiedades galvánicas. El Zinc se comporta como el ánodo cuando es atacado por la corrosión y la base metálica como el cátodo, formándose una película insoluble que detiene el óxido y la corrosión.

- Acero estructural.
- Vehículos industriales.
- Vallas metálicas.
- Uniones de soldadura.
- Tanques metálicos de almacenaje.
- Instalaciones de granjas.
- Instalaciones costeras.
- Desagües de tejado.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Aerosol
- Color: Gris, Brillante
- Olor: Característico
- Densidad: 0,715 Kg/m³
- Secado a 23°C: Secado al tacto 20' minutos.
- Repintado: 24 horas, La temperatura ambiente y la humedad relativa del aire influyen en el tiempo de secado.
- Rendimiento teórico: 2 m² para aerosol 400 ml. (según soporte)

PROPIEDADES

- Excelente poder anticorrosivo por protección catódica.
- Protege la base metálica incluso cuando ya está dañada.
- Excelente adherencia.
- No contiene plomo.
- Es el anticorrosivo por excelencia para las construcciones metálicas.
- Muy resistente a temperaturas extremas.
- Buen poder de cubrición.
- Secado ultra rápido.
- Excelentes propiedades frente a la soldadura.
- Se puede pintar encima con la mayoría de pinturas normalmente utilizadas.

MODO EMPLEO

Rociar sobre la superficie a tratar y frotar con un paño limpio.

PRECAUCIONES

Usar con la adecuada ventilación. Es inflamable.
 Envase a presión. No exponerlo al fuego ni a temperaturas superiores a 50°C.
 No perforar ni tirarlo al fuego, ni siquiera vacío.
 No pulverizar sobre llama o cuerpo incandescente.
 Manténgase fuera del alcance de los niños.

CAPACIDAD-neto- 400 ml.	Envase- 520 ml.
Presentación (caja de 12 Ud.)	Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor
28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com