

K-1150 IMPERMEABILIZANTE INSTANTÁNEO**PICTOGRAMAS****DESCRIPCION**

El KLEER KIM 1150, es una solución concentrada de caucho en base disolvente modificado con resinas especiales, fibra de vidrio y cargas reforzantes, la cual al secarse forma una película adherida al soporte, impermeable y con la necesaria elasticidad para seguir las dilataciones de los materiales empleados normalmente en construcción.

APLICACIONES

KLEER-KIM 1150, es apto para reparación de antiguas impermeabilizaciones convencionales, tratamiento de tabiques pluviales, impermeabilización de canales, hormigón, cubiertas fibrocemento, reparación de tejas y canalones, reparación de bandejas evaporadoras de frío. Actúa también como barrera de vapor.

CARACTERÍSTICAS

- Composición: Caucho modificado con resinas especiales
- Viscosidad: 50 Pa S
- Olor: Característico
- Contenido en sólidos: 53% $\pm$ 1
- Densidad: 1,078 gr/ cm³
- Elasticidad: 400 % a 20 °C
- Solubilidad en agua: Insoluble
- Limpieza: Xileno
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 118,58 kg/m³ (118,58 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 1150 posee las siguientes propiedades:

- Es un producto con excelente resistencia a la intemperie y al envejecimiento.
- Con alta elasticidad. Impermeable al agua de lluvia.
- De gran poder cubriente, no forma coágulos ni grumos.
- Buena penetración en grietas y fisuras y con gran resistencia a la microfisuración del soporte. Extrema duración, resistente a las heladas y a las sales.
- Posee buena adherencia sobre soportes de hormigón, mortero de cemento, fibrocemento, metales, asfaltos, madera.

MODO EMPLEO

- Las superficies a tratar deben ser consistentes y deben estar limpias. Eliminar completamente la suciedad, polvo, grasas, hongos y cualquier elemento o sustancia que impida la adherencia.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Evitar su liberación al medio ambiente.
- EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico en caso de malestar.
- Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- Guardar bajo llave.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Presentación:

Envases de 6 Kg.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com