

## K-1200 PINTURA CLORO-CAUCHO PARA SUELOS



### PICTOGRAMAS



### DESCRIPCION

El KLEER KIM 1200, es un esmalte para suelos clorado modificado.

### APLICACIONES

Para suelos de cemento, hormigón.  
Garajes, pistas deportivas, almacenes, etc.

### CARACTERÍSTICAS

- Rendimiento: 4/6 m<sup>2</sup> por Kg.
- Viscosidad: 80-85 KU a 20°C
- Aspecto: Brillo satinado
- Densidad: 1,200-1,300 Kg/litros
- Secado al tacto: 30 minutos
- Secado final: de 1 o 2 horas
- Repintar: 24 horas
- Colores: Gris, negro, verde, azul

### PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 1200 posee las siguientes propiedades:

- Presenta extraordinaria resistencia a los ambientes húmedos y al agua.
- Buena resistencia a la intemperie y atmósferas agresivas industriales.
- Impermeabilización perfecta, anclaje correcto sobre cemento y hormigón.
- Resistente ácidos y álcalis.

## MODO EMPLEO

- Rodillo: primera mano añadir hasta un 20% de disolvente.
- Brocha: También se puede añadir algo de disolvente. La brocha conviene que sea de tipo de pala con pelo largo, procurar no cruzar los brochazos.

## PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
- En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases de 10 y 25 Kg.

Caducidad

## GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

### **KLEER-KIM S.A.L.**

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: [tecnico@kleer-kim.com](mailto:tecnico@kleer-kim.com) Web site: [kleer-kim.com](http://kleer-kim.com)