

## K-2001 GRASA LITICA



### PICTOGRAMAS

### DESCRIPCION

El KLEER KIM 2001 es una grasa lítica de uso universal que incorpora en su formulación aditivos anticorrosivos, antioxidantes, hidrofugantes y agentes de untuosidad.

### APLICACIONES

El producto KLEER KIM 2001 está especialmente diseñado para:

- Automoción-frenos eléctricos, cajas de engrase, rodamientos, ruedas, bombas de agua, cardans.
- Industria-Motores eléctricos, rodamientos bola, rodillos, grúa de elevadores, etc.
- Obras Públicas-Cintas transportadoras, niveladoras, tractores, dumpers, etc.

### CARACTERÍSTICAS

- Color: Verdoso
- Pº de gota, ASTM D-566, °C: 190 °C
- Tipo de espesante: Litio
- Cargas y rellenos, %: Exenta
- Consistencia NLGI, Grado: 2
- Penetración trabajada con 60 golpes, ASTM D-217: 278
- Corrosión a la lámina de cobre (24h/100 °C), ASTM D-4048: 1a

### PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 2001 posee las siguientes propiedades:

- Antifricción, estabilidad química reversibilidad total y facilidad de aplicación, por lo que, junto a las propiedades antedichas, hacen que esta grasa sea el producto más idóneo para su utilización en engrase general y rodamientos que trabajan en el intervalo de temperaturas de -15 °C a + 110 °C.

## MODO EMPLEO

El producto KLEER KIM 2001 excelente bombeabilidad para su aplicación por pistola y engrase centralizado.

## PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Mantener los envases bien cerrado y en sitio fresco.

### Presentación:

Envases 25 y 50 kg

Caducidad

## GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

### **KLEER-KIM S.A.L.**

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: [tecnico@kleer-kim.com](mailto:tecnico@kleer-kim.com) Web site: [kleer-kim.com](http://kleer-kim.com)