

K-2002 GRASA CÁLCICA DE ENGRASE GENERAL



PICTOGRAMAS

DESCRIPCION

El KLEER KIM 2002 es una grasa cálcica compleja de engrase general que contiene aditivos antioxidantes, anticorrosivos y de untuosidad.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 2002 está especialmente diseñado para:

- Especialmente indicado para mecanismos que trabajen en exteriores y/o en ambientes húmedos.
- Engrase de chasis, ballestas y automoción.
- Maquinaria de obras públicas, articulaciones, cajas de cambios, cojinetes, casquillos, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Grasa consistente
- Color: Verde
- Pº de gota, ASTM D-566: 100 °C
- Consistencia NLGI, Grado: 2
- Densidad: 0,915 gr. /c.c.
- Penetración trabajada con 60 golpes, ASTM D-217: 265/295
- Corrosión a la lámina de cobre (24h/100 °C), ASTM D-4048: Negativa

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 2002 posee las siguientes propiedades:

- Presenta resistencia al agua y no contiene materiales de relleno.
- Su temperatura de servicio está comprendida entre -20°C y 60°C.

- Máximas prestaciones frente al agua, lluvia y humedad.
- Excelente estabilidad y resistencia mecánica y bajo contenido en cenizas.

MODO EMPLEO

Cualquiera de los métodos habituales. Presenta excelente bombeabilidad para su aplicación por pistola. Fácilmente inyectable y bombeable incluso en invierno

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Mantener los envases bien cerrado y en sitio fresco.

Presentación:

Envases 25 y 50 kg

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com