

K- 2200 LUBRICANTE ANTIGRIPANTE MULTIUSOS DE NIQUEL (NICKEL COMPOUND)



PICTOGRAMAS

DESCRIPCION

El KLEER KIM 2200, es una grasa suave de color plateado idónea para la lubricación de superficies deslizantes altamente tensionadas.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 2200 está diseñado para:

- Para calderas, turbinas, motores, y todo tipo de máquinas sujetas a altas temperaturas.
- Para juntas, válvulas, muelles, rebordes, tornillos, cerrojos, juntas a presión, guías, rampas, juntas de tuberías y soportes.
- En la industria química y petroquímica, refinerías, cristal, plantas de metal primario (acero, aluminio, cobre, etc.)

CARACTERÍSTICAS

- Color: Metálico-Plateado
- Densidad a 15°C: 1,2 g/ml DIN 51757
- Residuo de carbón: 0,01% peso DIN 51551
- Consistencia NGLI.: 2 DIN 51818
- Punto de gota: Ninguno °C DIN 51801
- Estabilidad agua 20°: Total DIN 51807
- Estabilidad agua 50°: Total DIN 51807
- Estabilidad agua 90°: Total DIN 51807
- Protección a la Corrosión: SFK
- No corrosión DIN 51802
- EMCOR Test 0:
- Rango de Temperaturas:
 - Película lubricante: -40 a 450°C
 - Ausencia de aire: -40 a 1200°C

- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 kg/m³ (0 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 2100 posee las siguientes propiedades:

- Grasa suave y plateada fácil de aplicar en máquinas industriales.
- Ayuda a desmontar las piezas de una forma fácil y suave.
- Está formado por una mezcla especial de polvo metálico de aluminio micronizado y una combinación sinérgica de inhibidores de oxidación y corrosión, todo ello en un aceite sintético térmicamente estable.
- Resistente a la extrema presión, protege contra la fricción y el desgaste.
- Previene contra la oxidación, la corrosión y el pelado de piezas.
- Adhesiva y absolutamente resistente al agua.
- No carboniza a altas temperaturas.

MODO EMPLEO

Cualquiera de los métodos habituales.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Mantener los envases bien cerrado y en sitio fresco.

Presentación:

Envases 1/2 Kg. Cajas de 6 Ud

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com