

K- 2300 GRASA LÍQUIDA/ EPX-00



PICTOGRAMAS

DESCRIPCION

El KLEER KIM 2300, es una grasa elaborada a partir de aceites minerales parafínicos de muy alto grado de refino, con ausencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 2300 está diseñado para:

- Grasa lubricante específica para su utilización en reductores y cajas de engranajes cerrados, fuertemente cargados y para ciertos sistemas centralizados de lubricación, por grasa, que trabajen con altas cargas, tales como minería, siderurgia y papeleras.
- Lugares donde por existir una gran contaminación, es necesario un lubricante altamente protector, estable a la oxidación, insoluble en agua y con cualidades antidesgaste y extrema presión.

CARACTERÍSTICAS

- Color: Marrón
- Tipo de espesante: Litio
- Punto de gota: ASTM D-566, 185 °C
- Consistencia NGLI, Grado: 00
- Ensayo Emcor: DIN 51802 0-0
- Corrosión a la lámina de cobre (24h/100°C), ASTM D-4048: 1ª
- Máquina de 4 bolas:
 - Desgaste (1h/40 kg/ 75°C), ASTM D-2266, Ø, mm 0.40
 - Carga de soldadura, ASTM D-2596, kg, 250
- EP Máquina Timken, ASTM D-2509, libras, ok, 60

- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 kg/m³ (0 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 2300 posee las siguientes propiedades:

- Se encuentra totalmente exenta de compuestos organometálicos pesados (plomo, bario, antimonio, etc) así como de derivados de cloro, por lo que esta grasa puede considerarse como “respetuosa con el medio ambiente”.
- Caracteriza por su excelente estabilidad mecánica y resistencia al agua, propiedades antidesgaste y extrema presión, así como protectivas de la oxidación, corrosión y herrumbre, estando especialmente indicada para su aplicación en rodamientos, cojinetes y, en general para mecanismos que trabajen en condiciones de fuertes cargas y choques.

MODO EMPLEO

Cualquiera de los métodos habituales.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Mantener los envases bien cerrado y en sitio fresco.

Presentación:

Envases 50 Kg

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com