

K-2512 GRASA LÍTICA



PICTOGRAMAS

DESCRIPCION

El KLEER KIM 2512 es una grasa universal de base lítica, especialmente formulada para soportar fuertes presiones y elevadas temperaturas.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 2512 está especialmente diseñado para:

- Trenes de laminación de la industria sidero-metalúrgica.
- Fábricas de cemento y demás mecanismos donde se necesite una buena grasa lítica con características EP.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	NORMAS	VALOR					
Consistencia NLGI	-	000	00	0	1	2	3
Punto de gota, C° min	INTA 150244B	105	120	135	160	175	175
Penetración, mm/10	INTA 150224A	445 - 475	400 - 430	355 - 385	310 - 340	265 - 295	220 - 250
Penet 10000 gp mm/10.	INTA 150224A	415 - 505	380 - 450	335 - 405	290 - 360	245 - 325	200 - 270
Carga TIMKEN	INTA 150761	25 Lbs	30 Lbs	40 Lbs	50 Lbs	50 Lbs	50 Lbs
Estabilidad frente al agua	INTA 150724B	Estable	Estable	Estable	Estable	Estable	Estable
Temperatura de servicio, °C		-10 / 90	-10 / 100	-10 / 115	-10 / 125	-10 / 135	-10 / 135

- Color: Marrón
- Tipo de espesante: Litio
- Cargas y rellenos %: Exenta
- Punto de gota, ASTM D-566°C: 190
- Consistencia NLGI, Grado: 2
- Penetración trabajada con 60 golpes: 278
- Corrosión a la lámina de cobre (24h/100°C), ASTM D.4048: 1a

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 2512 posee las siguientes propiedades:

- Los aditivos que integran su formulación le confieren poder anticorrosivo, antidesgaste, EP, antioxidante y gran adherencia.

MODO EMPLEO

El producto KLEER KIM 2512 se aplica con bombas de aplicación manual.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Mantener los envases bien cerrado y en sitio fresco.

Presentación:

Cartuchos de 400 g. Cajas de 12 y 24 cartuchos

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com