

K-2513 GRASA LITICA ESPECIAL



PICTOGRAMAS

DESCRIPCION

El KLEER KIM 2513 es una grasa lubricante altamente adherente para todo tipo de rodamientos y mecanismos en general que trabajen en condiciones de fuertes cargas, humedad y polvo, evitando el escurrimiento de la grasa incluso en verano.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 2513 está especialmente diseñado para:

- Aplicación en rodamientos, cojinetes y en general, mecanismos que trabajen en condiciones de fuertes cargas y choques, pudiéndose considerar a este lubricante como “grasa para todo-uso” en agricultura, obras públicas y automoción.

CARACTERÍSTICAS

- Color: Verde
- Aspecto: Adherente, brillante y transparente.
- Tipo de espesante: Litio
- Punto de gota, ASTM D-566°C: 200
- Consistencia NLGI, Grado: 2
- Ensayo Emtor, DIN 51802: 0-0
- Corrosión a la lámina de cobre (24h/100°C), ASTM D-4048: 1a
- Máquinas de 4 bolas:
 - Desgaste (1/40 Kg. /75°C), ASTM D-2266, O mm: 0,40
 - Carga de soldadura, ASTM D-2596 Kg: 250
- EP máquina Timken, ASTM D-23509, libras OK: 60

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 2513 posee las siguientes propiedades:

- Elaborada a partir de aceites minerales parafínicos de muy alto grado de refinación, con una práctica ausencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos, se encuentra totalmente exenta de compuestos órgano metálicos pesados (plomo, bario, antimonio, etc.) Así como de derivados de cloro, por lo que esta grasa puede considerarse como “respetuosa con el medio ambiente”.
- La grasa KLEER KIM 2513 se caracteriza por su gran adherencia y capacidad de envolvimiento, excelente estabilidad mecánica y resistencia al agua, propiedades antidesgaste y extrema presión,
- Protectora contra la oxidación, corrosión y herrumbre.
- Temperatura de trabajo de -15 a +270°C.

MODO EMPLEO

El producto KLEER KIM 2513 se aplica con bombas de engrase manual.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Mantener los envases bien cerrados y en sitio fresco.

Presentación:

Cartuchos de 400 g. Cajas de 12 y 24 cartuchos

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com