

K-2514 GRASA DE DISULFURO DE MOLIBDENO



PICTOGRAMAS

DESCRIPCION

El KLEER KIM 2514 es una grasa lubricante de base lítica, con aditivos de extrema presión y disulfuro de molibdeno.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 2514 está especialmente diseñado para:

- Lubricación de mecanismos sometidos a deslizamientos, vibraciones o cargas elevadas, tales como rodamientos de todo tipo, articulaciones, chumaceras, crucetas, motores eléctricos, etc.
- Y en general, para toda clase de maquinaria donde la acción del disulfuro de molibdeno ejerza su máxima actividad físico-química.

CARACTERÍSTICAS

- Color: Negro
- Tipo de espesante: Litio
- Cargas y rellenos: Contiene
- Punto de gota, ASTM D-566°C: 190
- Consistencia NLGI, Grado: 2
- Penetración trabajada con 60 golpes, ASTM D-217: 270
- Máquinas de 4 bolas:
 - Desgaste (1/40 Kg. /75°C), IP-239, O mm: 0,40
 - Carga de soldadura, IP-239 Kg: 280
- EP máquina Timken, ASTM D-23509, libras OK: 50

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 2514 posee las siguientes propiedades:

- Excelente resistencia mecánica, buenas calidades protectivas.
- Antidesgaste y externa presión.

MODO EMPLEO

El producto KLEER KIM 2514 se aplica con bombas de engrase manual.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Mantener los envases bien cerrado y en sitio fresco.

Presentación:

Cartuchos de 400 g. Cajas de 12 y 24 cartuchos

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com