

K-301 A BARNIZ PELABLE AL AGUA



PICTOGRAMAS

DESCRIPCION

KLEER-KIM 301 A es una moderna composición, desarrollada para producir recubrimientos orgánicos pelables de color blanco, y la protección de superficies metálicas y no metálicas (plásticos y vidrios) especialmente en cabinas de pintura, donde actúa como soporte de la proyección del “overspray” sobre zonas secas. Su fácil arrancabilidad y capacidad de soporte supone un elevado ahorro en gastos de limpieza y mantenimiento de instalaciones. De idóneo uso en la protección de superficies para almacenamiento y transporte. No ataca y no mancha ningún material.

Es una composición de base acuosa, exenta en disolventes por lo que es ininflamable, aportando seguridad de uso y ecología, al no emitirse disolventes de su aplicación.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 301 A está especialmente diseñado para:

- Sobre todo tipo de carpintería o superficie susceptible de ser agredida por los materiales de construcción (cemento, yeso, pintura).

Protección temporal contra la oxidación de piezas y superficies metálicas, que por sus funciones no pueden ser recubiertas con pintura convencional.

Protección de zonas secas y húmedas de cabinas de pintura, como soporte de captación del “overspray” de las aplicaciones de pintura.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Pasta
- Aspecto: Pasta viscosa
- Color: blanca
- Olor: Característico
- Densidad: 1.180 ± 0.010
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 Kg/m³
- Tiempo de secado: Aproximadamente 4-5 horas al tacto
- Rendimiento: 3-5 m²/kg

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 301 A posee las siguientes propiedades:

- No es agresivo con la piel.
- No deja sensación de pegajoso.
- No nocivo.
- Ni peligroso en su uso.

MODO EMPLEO

Antes de la utilización de KLEER KIM 301 A, las superficies a proteger han de estar bien limpias de pintura, grasa, óxido u otros contaminantes que pudiera afectar la arrancabilidad de película. Aplicar K-301 A sin diluir, a brocha, rodillo o aerográficamente de preferencia mediante equipo airless, en ángulo de 60 °C, a presión entre 6-7 bares, 3-4 Kg/cm² y tobera de 0.9 mm procurando la formación de películas gruesas, mayores de 50 micras, en una o varias aplicaciones, a fin de conferir resistencia al soporte.

El producto se puede diluir en agua en proporciones entre 5-10 % de agua.

Las películas del orden de 50 micras se secan de 4 a 5 horas al tacto, según época estacional, consiguiéndose el secado total a las 6-8 horas y adquiriendo su normal grado de elasticidad y soporte.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- Mantener el envase bien cerrado en lugar fresco.

Presentación:

Garrafas de 10 y 25 L

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com