

K-351 LIMPIADOR ABRILLANTADOR ACERO INOXIDABLE



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El producto KLEER KIM 351 posee una nueva formulación reforzada en base acuosa, junto con una serie de ácidos y sales cuaternarias para mejorar la limpieza y abrillantado de acero inoxidable respecto a otros productos que no consiguen este efecto pulido.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 351 está especialmente diseñado para:

- La limpieza, mantenimiento y restauración de depósitos de acero inoxidable en bodegas vinícolas.
- Recuperación de superficies de acero inoxidable que han sido expuestas a tratamientos de limpieza o a ambientes agresivos.
- En industrias de tratamiento de superficies metálicas tales como los talleres de acero inoxidable como desoxidante.
- En empresas de mantenimiento y limpieza (hoteles, comunidades, colectividades, restaurantes, etc.)

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Cristalino
- Color: Incoloro

- Olor: Característico
- Densidad: 1,039 kg/m³
- pH: 2,8 - 4,8
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 519,42 Kg/m³
- Solubilidad: Soluble en agua.

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 351 posee las siguientes propiedades:

- Además de conseguir ese acabado pulido en el acero inoxidable gracias a su nueva formulación desengrasa, elimina el óxido y pasiva en profundidad.
- Aunque con este producto se consigue un efecto pulido no es un pulidor.

MODO EMPLEO

El producto KLEER KIM 351 se puede utilizar:

- Se recomienda utilizar puro. Pulverizar sobre la superficie a limpiar. Pasar a continuación un trapo limpio para secar la superficie.
- Si la cantidad de óxido a eliminar es de considerable espesor, se recomienda ayudar la operación con un cepillo; repetir la operación anterior.
- La cantidad de producto varía en función de la suciedad presente en la superficie a tratar.
- En el caso de la limpieza de grandes superficies, por ejemplo depósitos de acero inoxidable en bodegas, se aplicará el producto puro pulverizado dejándolo escurrir. Posteriormente y en menos de cinco minutos se debe aclarar con abundante agua.
- No dejar escurrir el producto sobre un suelo que no sea epoxi. En cualquier caso verificar antes de aplicar en bodegas que el suelo es resistente al producto impregnándolo con una solución pura durante media hora. Comprobar que el suelo no decolora tras pasarle un paño.
- No utilizar en aluminio y aleaciones del mismo.
- No utilizar en superficies de vidrio ni de cristal ya que puede velarlas.
- Cuando el producto sea utilizado en áreas donde se manipulen alimentos, todos los alimentos y sus envases deben de ser retirados o protegidos antes de utilizar el producto.
- Se requiere aclarar posteriormente con abundante agua limpia.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- No comer, beber ni fumar durante su utilización
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado
- EN CASO DE exposición o malestar: Llamar inmediatamente a un CENTRO de información toxicológica o a un médico.
- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

Presentación:

Envases de 10, 25, 30 y 60 L.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com