

K - 451 SUSTITUTO DE LA CAL



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 451 es un aditivo para todo tipo de morteros que sustituye el empleo de la cal en aquellos morteros en los que se emplea el cemento como aglomerante hidráulico.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 451 está especialmente diseñado para:

- Para morteros adhesivos e impermeables, pasta niveladora, suelos industriales, colocación de teja, terrazos, revocos, tabiquerías, unión cemento nuevo y viejo, etc

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Espeso
- Color: Blanco.
- Olor: Inodoro
- Densidad: $1.126 \pm 0.05 \text{ Kg/m}^3$
- pH: 7.0 ± 0.5
- Concentración C.O.V. a 20 °C: No relevante

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 451 posee las siguientes propiedades:

- Mejora la adherencia de los morteros sobre cualquier superficie
- Potencia el anclaje sobre aplicaciones de yeso o cemento viejo
- Uso exclusivo usuario profesional.

MODO EMPLEO

Diluir en el agua del amasado la cantidad necesaria de producto según el trabajo a realizar. Amasar en hormigones y morteros de 5 a 10 minutos antes de aplicar la mezcla. 10 gr. de producto sustituyen a 1400 gr. de cal, la dosificación del producto viene dada en cm³ por saco de 50 kilos de cemento portland.

APLICACIÓN	ARENA/Kg.	CEMENTO/Kg.	KLEER-KIM451 C/C
Revoco	83	17	20
Terrazo	89	11	40
Piedra	80	20	25
Tejas	91	9	40

Es recomendable no utilizar este producto en tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a 5° C.

PRECAUCIONES

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Lavarse concienzudamente tras la manipulación
- Evitar su liberación al medio ambiente
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
- Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases de 10 y 25 L.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com