

K-458 MORTERO SELLADOR DE JUNTAS IMPERMEABLE



PICTOGRAMAS

DESCRIPCION

El KLEER KIM 458 esta formulado específicamente para el sellado de juntas en pavimentos y paramentos cerámicos.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 458 está especialmente diseñado para:

- Para las juntas de cerámicas con anchos no superiores a 10 mm, pavimentos y paramentos verticales en cocinas, baños, piscinas, etc.
- Campos de aplicación: hostelería, industria alimentaria, colegios, comunidades, hospitales.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Sólido
- Aspecto: Pulverulento
- Color: Blanco
- Olor: Característico
- Densidad aparente a 20° C: $0,86 \pm 0,1 \text{ g/cm}^3$
- Rendimiento: 1Kg. de polvo=0,8 l de mortero.
- Absorción de agua: 1,2 – 1,4 kg/m²
- Cumple la Norma: DIN 52671-E
- Agua de amasado para consistencia plástica: 240 cm³ aprox. para 1kg-6l aprox. para un saco de 25kg.
- Tiempo de maduración: 5 minutos

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 458 posee las siguientes propiedades:

- La particularidad más importante de este mortero es su capacidad para mantener el blanco inalterable con el paso del tiempo.
- La adición de impermeabilizantes a hidrófugos de masa impiden que el mortero pueda absorber aguas sucias, causantes del afeamiento y envejecimiento de los morteros de rejuntado.
- La adición de potenciadores del color blanco hace de Kleer-Kim 458 el más blanco de todos los morteros de rejuntado existentes en el mercado actual.

MODO EMPLEO

Las juntas a rellenar deberán estar limpias. En soportes viejos, eliminar previamente las impurezas y restos de partículas mal adheridas, además de estar exentas de grasas, aceites, etc.

En caso de su aplicación a temperaturas elevadas deberá humedecerse el interior de la junta mediante un ligero riego con agua, no aplicar con temperaturas por debajo de los 5° C.

Amasar el KLEER KIM 458 con las cantidades de agua recomendadas, 6 l por 25 kg de producto para obtener la consistencia de un mortero plástico y no una lechada.

No realizar repasos en los largueados hasta transcurridos 45 minutos.

Realizar una primera limpieza transcurridos 2 horas desde la aplicación.

Para la limpieza definitiva esperar 24 horas. Según la temperatura ambiente puede adelantarse o retratarse.

CONSUMO

Medida losetas/ mm	Ancho de la junta/ mm	KLEER KIM 458/ Kg/m ²
100x200x10	5	1
200x200x10	10	2
125x240x10	5	0.700
	10	1.400
150x300x10	5	0.700
	10	1.400
250x250x14	5	0.800
	10	1.600
300x300x14	5	0.500
	10	1.100

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases de 10 y 25 Kg.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com