

K-459 R MORTERO ACRÍLICO AUTONIVELANTE RUGOSO



PICTOGRAMAS

DESCRIPCION

El KLEER KIM 459 R es un producto de alta calidad, formulado para su utilización en construcción, de forma sencilla, al tiempo que se obtienen grandes resultados en su comportamiento.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 459 R está especialmente diseñado para:

- En garajes, parking interior y exterior, isletas de bifurcación de carreteras, carriles, carriles bici, pasillos de jardines, patios de colegios, pistas de tenis y otros deportes, recintos de piscinas, naves industriales, cubiertas de embarcaciones.
- Puede utilizarse como capa intermedia sobre soportes que presenten alta dificultad a la adherencia, para facilitar posteriores tratamientos, incluso en verticales, dónde puede aplicarse también a rodillo o brocha.
- Para el arrejuntamiento de cerámicas con anchos no superiores a 10 mm, pavimentos y paramentos verticales en cocinas, baños, piscinas, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Sólido
- Aspecto: Pulverulento
- Color: Rojo óxido. Para cantidades superiores a 800 Kg. Pueden fabricarse colores.
- Olor: Característico
- Densidad relativa a 20 °C: 1,227 Kg/L
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 kg/m³ (0 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 459 R posee las siguientes propiedades:

- En su composición intervienen, emulsiones acrílicas, áridos y cargas minerales, de granulometría cerrada.
- Su gran adherencia: puede emplearse sin imprimación, previa sobre gran cantidad de soportes, como hormigón pulido, cerámica de suelos, hormigones estampados, aglomerados, asfálticos, pinturas en buen estado, placas de poliuretano, piedra artificial y piedra natural, etc.
- Su fácil aplicación: se aplica con suma facilidad, extendiéndolo sobre el suelo con rastras de goma, llana, paleta o talocha, consiguiéndose una superficie con buena ventilación.
- Su gran resistencia: las superficies, una vez secadas presentan una gran resistencia al desgaste y a los agentes atmosféricos, como lluvia, sol, nieve, hielo, etc.
- Los suelos tratados, presentan un buen efecto antideslizante.
- Se puede pintar con pinturas al agua.

MODO EMPLEO

Cuando sea necesario aplicar dos o más manos dejar transcurrir 24 horas entre aplicación.

En cada mano extender la cantidad necesaria, sin sobrepasar de 1,5 Kg. por m² para facilitar el secado de forma uniforme.

En interiores, es conveniente no permitir el tráfico rodado de vehículos, hasta transcurridos cinco días, desde la última mano.

Con cantidades comprendidas entre 0,700 y 3 Kg/m² suele ser suficiente en la mayor parte de los casos, pero siempre, dependiendo del estado del soporte.

Las superficies a tratar, han de estar limpias y sin polvo.

Cuando se aplica sobre hormigón, si está muy reseco o con temperatura elevada, es conveniente humedeciendo previamente.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.
- No almacenar, ni aplicar con temperaturas inferiores a 50° C.

Presentación:

Envases de 25 Kg.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com