

K-475 ACELERADOR DE FRAGUADO DE HORMIGÓN Y MORTERO



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 475 es un líquido acelerante de fraguado para mortero y hormigón. En obra facilita un aprovechamiento mejor de los encofrados. En los trabajos sumergidos o en contacto con el agua evita el deslavado del mortero u hormigón.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 475 está especialmente diseñado para:

- Utilizarse en trabajos sumergidos o en presencia de agua, obras y trabajos marítimos, prefabricados.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Viscoso
- Color: Incoloro
- Olor: Característico
- Densidad relativa a 20 °C: 1,24 Kg/L
- pH: 12-14
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 kg/m³ (0 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 475 posee las siguientes propiedades:

- No contiene cloruros por lo que puede utilizarse en cualquier tipo de mortero, hormigón en masa o armado.
- Con bajas temperaturas, el empleo del KLEER KIM 475, mejora la resistencia del hormigón a las heladas, al adelantar el comienzo de la reacción de fraguado del cemento.

MODO EMPLEO

- En la preparación de la mezcla, del KLEER KIM 475 este, se añadirá directamente al agua de amasado de los morteros u hormigones.
- La dosificación será una dilución con el agua de amasado, en una proporción de entre un 15% y un 25% del agua de amasado.
- La dosificación mínima del cemento en el hormigón será de al menos 300 kg/ m³.

PRECAUCIONES

- No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol
- Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado
- Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico
- Se necesita un tratamiento específico (acuda al médico con la Ficha de seguridad de este producto)

Presentación:

Envases de 25, 30, 50 y 60 L

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com