

K – 488 AGLOMERADO ASFÁLTICO EN FRÍO**PICTOGRAMAS****DESCRIPCION**

EL KLEER KIM 488, es un aglomerado de ligante bituminoso modificado y áridos finos y composición de granulometría seleccionada

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 488 está especialmente diseñado para:

- Reparación y rellenos de baches, capas finas de regularización en pequeñas superficies, relleno de zanjas y otras irregularidades en obras. Realización de pequeñas rampas, peraltes, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Sólido
- Tipo de aglomerado: Asfáltico
- Color: Negro.
- Olor: Característico
- Densidad compactado: 2.0 Kg/m³
- Temperatura de aplicación mínima: 5°C
- Curado inicial 25°C: 12 horas
- Curado total 25°C: 7 días

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 488 posee las siguientes propiedades:

- Conseguir alta estabilidad de almacenamiento y
- Buenas propiedades mecánicas al utilizarlo en la preparación de baches y otras irregularidades de soportes asfálticos y hormigón.
- Uso exclusivo usuario profesional.

MODO EMPLEO

La superficie debe de estar limpia carente de polvo, así como sustancias extrañas, grasa, aceites, etc. Es recomendable para aumentar la durabilidad de la reparación que los bordes del bache se abran y limpien realizando un cajeado. Es recomendable sobre todo en hormigón impregnar con una emulsión catiónica aplicada a unos 300 gr/m².

Se vierte el producto del envase directamente sobre el bache o irregularidad que se quiere tratar si tiene que tener en cuenta la pérdida de volumen durante la compactación por lo que se debe verter en exceso de orden del 20% del producto de forma que sobrepase ligeramente el nivel del pavimento. Se recomienda no aplicar espesores mayores de 3 cm. para mayor espesor rellenar previamente con grava fina y/o aplicar varias veces en este caso debe compactarse cada capa antes de aplicar la siguiente.

No aplicar por debajo de 5°C.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases de 25 Kg.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com