

K-499 SELLADOR A BASE DE MORTERO ELÁSTICO



PICTOGRAMAS

DESCRIPCION

El KLEER KIM 499 es un mortero compuesto por resinas acrílicas y caucho modificado emulsionado, árido silíceo y otras cargas minerales y pigmentos, sometidos a un proceso de purificación y regulación de granulometría. Está formulado para dar respuesta a problemas hasta ahora no resueltos en la construcción como es la unión de materiales de diversas naturalezas, sin alterar el equilibrio estético y consiguiendo óptimos resultados.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 499 está especialmente diseñado para:

- Armado y sellado de marcos y ventanas, puertas de madera, hierro, aluminio lacado o anonizado, PVC, etc.
- Relleno y sellado de fisuras, grietas y juntas de dilatación, remates de chimeneas y tejados de diversos materiales como teja, fibrocemento, pizarra, etc.

- Armado y sellado de placas de yeso: poliuretano expandido, piezas de hormigón prefabricado, piedra natural, mármol, etc.
- Sellado de bañeras duchas e inodoros, elaboración de bandas y pasillos antideslizantes en escaleras, bordillos de piscina, salas de ordeño, naves industriales y suelos en general, elaboración de pasillos antideslizantes en cubiertas de embarcaciones y galerías, prácticamente la mayor parte de los materiales empleados en la construcción pueden unirse entre sí sin que afecte la unión. Los diferentes coeficientes de dilatación y de conductividad de los mismos.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto: Pasta

Color: Beige-Arena

Densidad: $1,65 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$

pH: $8,00 \pm 0,5$

Secado: A espesar de 5mm 10-12 horas, a 20°C

Curado Total y máximo desarrollo de propiedades: 25-29 días.

Elasticidad medida con elongación: 7%

Resistencias: Una vez seco mantiene sus características entre 20 y 80°C

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 499 posee las siguientes propiedades:

- Posee una gran resistencia a los agentes atmosféricos y a las radiaciones ultravioleta.
- La masa una vez curada es impermeable al agua y soporta gran cantidad de ácidos y productos alcalinos diluidos, puede pintarse con pinturas plásticas al agua.

MODO EMPLEO

En la preparación de la mezcla, El KLEER-KIM K-499:

- Se aplica con pistola, espátula, llana u otras herramientas de construcción.
- Masa de consistencia pastosa lista para ser utilizada en caso de ser necesario puede adicionarse agua en proporciones de 0,5 al 2%.
- Antes de su secado, los útiles de trabajo se limpian fácilmente con agua

Puede fabricarse colores sobre pedidos en partidas superiores a 150 Kg.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases: 6 y 25 Kg

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com