


K-5036 ACEITE DE ESTIRADO EMBUTICIÓN



PICTOGRAMAS

DESCRIPCION

El KLEER KIM 5036 es un aceite especial de color marrón claro y exento de cloro, para la deformación de metales sin arranque de viruta.

APLICACIONES

El KLEER KIM 5036 está especialmente diseñado para:

- Embutición de varios materiales (chapa, acero, aluminio, etc.).
- También es muy apropiado para difíciles operaciones de torneado, fresado, brochado, así como para taladro y roscado.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Aceitoso
- Color: Ámbar
- Olor: Característico
- Viscosidad a 40°C: 23 ns/s
- Densidad a 20° C: 1.100
- Punto de Inflamación: 180° C
- Corrosión lámina de cobre: Pasa
- Punto de congelación: 12° C
- C.O.V. a 20 °C: 0 kg/m³ (0 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 5036 posee las siguientes propiedades:

- Este producto contiene aditivos polares, así como un paquete especial de aditivos E.P, no contaminantes, evitando en operaciones de altas presiones y temperaturas en el mecanizado, que se rompa la película entre el filo de la herramienta y el material.
- Protege las piezas mecanizadas contra la corrosión.

MODO EMPLEO

Seguir las instrucciones del fabricante del equipo.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:
Envases 50 y 210 L

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.
28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)
Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08
E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com