

K-821 SELLADOR PLASTIFICANTE



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLER KIM 821, es una disolución de polímero acrílico en disolventes adecuados que proporcionan una fina película, transparente capaz de fijarse en soportes de naturaleza distinta: papel, madera, metal, etc.

APLICACIONES

Plastificado de cualquier tipo de material, papel, planos, libros, muebles de madera o metal.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Líquido cristalino
- Color: Incoloro
- Olor: Característico
- Densidad (20°C): 0.89 g/cm³
- pH: N.A.
- Viscosidad copa ford4: 11 seg.
- Secado al tacto: 40-45 minutos
- Secado total: 60 minutos
- Dureza persoz 6 horas: 90 minutos
- Dureza persoz 24 horas: 127 minutos

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 821 posee las siguientes propiedades:

- Repele el agua y la suciedad.
- Aplicar con debida ventilación.
- Uso exclusivo profesional.

MODO EMPLEO

Por pulverización: Aplicar con pistola a una distancia de 30 centímetros del material a plastificar en una pequeña capa, no sature y deje secar y pasados 10 minutos repetir la operación.

A brocha: Aplicar una pequeña capa cumpliendo las condiciones anteriormente expuestas.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
- En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases de 10, 25, 30, 50 y 60 L

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com