

K - 890 RECUBRIMIENTO ELASTÓMERO



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 890, es un componente de silicona autonivelante, cura a temperatura ambiente por efecto de la humedad del aire, funciona sin alterar sus propiedades entre 55° C y 260° C, de forma continua y hasta 360° C ocasionalmente.

APLICACIONES

Bandejas de panadería, superficies sometidas a temperatura.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Líquido
- Color: Rojo
- Olor: Característico
- pH: N.A.
- Densidad: 0,834
- Temperatura de ebullición a presión atmosférica: 119 - 276 °C
- Temperatura de auto-inflamación: 200 °C
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 569,96 kg/m³ (569,96 g/L)

PROPIEDADES

- El producto cumple las exigencias del Reglamento FDA nº 21 CFR-177 2600 del Estatuto Alimentario, siempre que la aplicación final, sea conforme a toda limitación de la extracción total del disolvente.
- Uso exclusivo profesional

MODO EMPLEO

1. Limpiar y desengrasar a fondo la superficie metálica y lavar con acetona. Las superficies de caucho deben lijarse y limpiarse con acetona. El Kleer-Kim 890 puede aplicarse directamente con pistola, a una temperatura de 25° C y 50 % de humedad relativa, formando una película superficial que si no es superior a 10 micras, secará en aproximadamente 30 minutos. Una vez curado totalmente el recubrimiento, lavarlo antes de utilizarlo.
2. No es conveniente trabajar la superficie una vez que ha comenzado a formarse la película, por lo cual debe hacerse en los primeros 10 minutos, si se utiliza cinta adhesiva para excluir algún sector, conviene retirarla antes de que empiece a formarse la película. Aplicar una película no superior a 10 micras y dejar secar durante 30 minutos. Transcurrido este tiempo la película queda exenta totalmente de disolvente.
3. Para la aplicación de distintas capas se opera de idéntica forma a la anteriormente expresada. Al dar una nueva capa hay que tener la precaución de que la anterior esté totalmente seca. Se puede realizar un curado posterior al recubrimiento al horno a 150° C-200° C durante una hora y lavarlo convenientemente, antes de utilizarlo. Una vez seco el recubrimiento (eliminando totalmente el disolvente) el tratamiento de la superficie es INIFLAMABLE.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse
- En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación

Envase: 10 y 25 L

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor
28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)
Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08
E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com