

K - 897 IMPRIMACIÓN



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 897, es un producto concebido para dar un mayor agarre a las superficies a pintar, que no tienen rugosidades ni poros.

APLICACIONES

Superficies exentas de poro como el aluminio, galvanizados, hierro, latón, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Líquido
- Color: Gris, Rojo
- Olor: Característico
- pH: N.A.
- Densidad: 0,856 g/cc
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 849,72 kg/m³ (849,72 g/L)

PROPIEDADES

- Uso exclusivo usuario profesional

MODO EMPLEO

1. La superficie a tratar, tiene que estar limpia de suciedad, aceites, grasas, etc.
2. Aplicar una ligera capa de producto de 2 a 4 micras, con brocha o pistola y dejarla secar, bien para forma de anclaje, y poder pintar encima de esta capa con varios tipos de pintura incluyendo Caucho Siliconico.
3. Dejar secar bien la segunda capa, si es necesario, por temperatura e inclemencias del tiempo secar durante media hora a una temperatura de 60° a 80°C.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
- En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación

Envase: 10 y 25 L

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor
28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com